

ООО "ПОЛИМИКС"
400017, РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, ул. Тракторостроителей - 17 Б
тел. (8442) 74-61-46, 74-61-82, 74-62-84
e-mail: polimix @ list.ru

«Q» грунт-краска

Описание:

«Q» это грунт-краска с включением специально подобранных фракций кварцевого песка. Она служит основанием для последующего нанесения различных декоративных, фактурных (имеющих визуально заметную толщину) материалов. Как правило, все фактурные материалы (часто называются декоративными штукатурками) наносятся на поверхность кельмами, шпателями и другими специальными ручными инструментами, имея при этом весьма высокую вязкость. Нанесение их на гладкие поверхности весьма затруднительно вследствие недостаточного сцепления материала с основанием. Все декоративные штукатурки скользят по поверхности вслед за направлением используемого инструмента. Кроме того, такие штукатурки как камешковая и подобные им, из-за большого количества крупного наполнителя имеют недостаточную площадь соприкосновения с основанием для нормальной адгезии. Все эти проблемы с успехом решает Грунт-краска «Q». При помощи специально выбранного фракционного кварцевого наполнителя и акриловых смол, поверхность после обработки получается достаточно прочной. Имеет одинаковую впитывающую способность и шероховатость, что исключает эффект скольжения и обеспечивает максимальную адгезию с основанием. Грунт-краска выпускается компанией POLIMIX в двух вариантах: Q mini и Q medium. Различие состоит только в размере кварцевого наполнителя.

Q mini, используется под тонкослойные декоративные покрытия, при нанесении штукатурок руками, или там, где есть вероятность соприкосновения рабочего инструмента с основанием.

Q medium, используют при нанесении более толстых декоративных штукатурок, таких как короед, барашек, камешковые и подобных.

Назначение:

Совет: Данная классификация носит рекомендательный характер и не является обязательной. Подобные рекомендации вытекают из опыта практической работы и множества второстепенных факторов влияющих на удобство работ и экономичность. Грунт-краска «Q» имеет базовый белый цвет и может колероваться по веерным картам кроме цветов, для которых подходят только прозрачные базы (база «С»).

Грунт-краска «Q» предназначена для окончательной подготовки основания перед нанесением акриловых («Манка», «Модельная паста» POLIMIX и др), минеральных (на цементном связующем различных производителей), силиконовых и силикатно-силиконовых декоративных фактурных материалов (декоративных штукатурок) при внутренних и наружных работах. Служит для получения шероховатой поверхности, которая исключает эффект скольжения декоративной штукатурки по основанию и значительно повышает адгезию между ними. Также грунт-краска «Q» выравнивает и уменьшает впитывающую способность основания, что позволяет увеличить время возможной корректировки финишного слоя, естественной полимеризации, что ведет к более долгому сроку службы покрытия.

При использовании декоративных штукатурок в цветном исполнении, грунт-краска «Q» колеруется в тот же цвет, чтобы при получении бороздок (короед) или других декоративных эффектов подложка сливалась со штукатуркой. Наносится грунт-краска на бетон, цементно-песчаные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки, на различные шпаклёвки, на старые лакокрасочные материалы, на плиты ГКЛ, ДВП, ДСП, ЦСП и другие подобные материалы.

Подготовка
основания:

Основание должно быть чистым, обеспыленным, сухим, твёрдым и прочным. Поверхность должна быть очищена от загрязняющих и разделяющих веществ, снижающих адгезию, таких как мел, известь, пыль, масляные и жировые пятна, плохо смачиваемых веществ, битум и т.д. Любые впитывающие основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой «Ультра-грунт» или «Минерал-грунт». В случае поражения поверхности различными микроорганизмами, произвести обработку «Средством против плесени и грибка» POLIMIX согласно инструкции. Если существуют сильно рыхлые или отслаивающиеся участки их следует удалить и провести ремонтные работы. При устройстве основания из материалов, выполненных на цементном связующем (штукатурки, ремонтные или клеевые смеси), грунтование можно проводить не менее чем через 3 суток, после окончания работ, при нормальных погодных условиях. При неблагоприятных погодных условиях грунтование следует проводить через 7 суток.

Выполнение
работ:

Справка: Любые составы на акриловой основе нельзя наносить на щелочные поверхности с уровнем pH более 10. Свежие цементные растворы содержат уровень pH около 12 единиц. Через 3 суток, при нормальных погодных условиях, уровень pH снижается до 10, через 7 дней он опускается до 8 единиц.

Перед применением Грунт-краску «Q» следует тщательно перемешать. Работы проводить при сухой и тёплой погоде. Основание всегда должно быть сухим. При наружных работах не работать под дождём, а также, если дождь ожидается в ближайшие 2-3 часа. Температура окружающего воздуха и основания должна быть гарантированно не менее +5°C на ближайшие 24 часа.

Внимание: Запрещается работать при высоких температурах под прямыми солнечными лучами.

Грунт-краска «Q» наносится кистью или валиком равномерным слоем за один проход. Второй слой не требуется.

Внимание: Запрещается Грунт-краску «Q» разводить водой.

Примерно через 3-4 часа грунт-краска высыхает до состояния, при котором возможна дальнейшая работа по нанесению декоративной штукатурки, при нормальных климатических условиях. Полная полимеризация происходит примерно через 24 дня.

Внимание: Если вы планируете, что после окончания работы, грунт еще останется в заводской упаковке для дальнейшего хранения, обязательно отливайте его в малярную ванночку. Иначе грязь, пыль, бактерии вместе с малярным инструментом попадают в общее ведро, и грунт может испортиться.

Состав:

Справка: Грунт-краска «Q» не обладает той же высокой укрывистостью, которая характерна для всех красок POLIMIX. При данном назначении эта характеристика не оказывает влияния на конечный результат, что позволяет производить продукт по более выгодной цене. Поэтому неравномерность окраски является допустимым фактором.

Хранение:

При работе сразу удаляйте продукт с поверхностей, не предназначенных для обработки. Продукт в застывшем состоянии трудно удаляется. После выполнения работ помойте и очистите инструмент водой во избежание высыхания.

Акриловый латекс, диоксид титана, вода, функциональные добавки, кварцевый песок.

Продукт хранить в плотно закрытой таре в диапазоне температур от 0°C до +45°C, в месте, исключающем прямые солнечные лучи.

Не замораживать.

Гарантийный срок хранения 24 месяца.

Предупреждение:

Производитель не несет ответственности за неправильное хранение, или применение данного продукта. При использовании продукта не по назначению или при использовании в нестандартных ситуациях, которые вызывают сомнение, продукт следует испытать самостоятельно на пробных местах.

Меры
безопасности:

Беречь от детей. Не сливать в канализацию и водоёмы. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Технические
характеристики

Сухой остаток - не менее 55%
Удельный вес - 1,45 кг/л
Расход - 1 кг на 5-7 м2
Время высыхания - 2-3 часа
Фасовка 3л и 10л

НАПЕЧАТАТЬ