

Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная

Уретан Прайм Пол 2К

Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная Уретан Прайм Пол 2К – двухкомпонентный полиуретановый грунт для нанесения на сухие и механически обеспыленные поверхности. Отвердевает за счет отвердителя, добавляемого в грунтовку перед нанесением. Данная грунтовка быстросохнущая и бестрополимеризующаяся.

Рекомендуется для нанесения на сухие пористые поверхности - прежде всего на бетон перед нанесением наливного полиуретанового пола Уретан Пол 2К, эмали полиуретановой двухкомпонентной Универсал Про и других полиуретановых двухкомпонентных ЛКМ.

Расход грунта в зависимости от пористости поверхности – 0,15-0,25кг/м².

Подготовка грунта к использованию:

1. Грунт поставляется в составе двух упаковок: грунтовка (Компонент А) и отвердителя (Компонент Б). Перед применением необходимо добавить отвердитель (Компонент Б) к грунтовке (Компонент А) в соотношении Компонент А:Компонент Б= 100:52 (на 100 весовых частей Компонента А берут 52 весовых частей Компонента Б). В поставке комплект: Ведро Компонент А-10 кг и Компонент Б- 5,2 кг. Суммарное количество готовой к применению грунтовки- 15,2 кг. Смешанный состав должен быть израсходован в течении 30 минут, т.к. дальнейшее его хранение приводит к увеличению вязкости и трудности нанесения на поверхность. Желательно после смешения компонентов А и Б сразу переливать в ванночку для нанесения или сразу выливать на грунтуемую поверхность и разравнивать валиками или ракелями. Хранить в ведре после смешения не разрешается!
2. Грунтовка после вскрытия упаковки должна быть тщательно перемешана дрелью с насадкой-миксером. Нерастворимый осадок необходимо отфильтровать.

3. При необходимости грунтовку можно разбавлять (до 10%) сольвентом, ксилолом и бутилацетатом уретановой чистоты (полное отсутствие влаги). Наносить грунтовку на очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

Наносить грунт необходимо при температуре не ниже +5° и не выше +30°.

Относительная влажность воздуха не более 80%.

Важно! После нанесения слоя полиуретанового ЛКМ рекомендуется нанесение следующего слоя полиуретанового ЛКМ сразу, как нанесенный слой перестанет липнуть к рукам (от 3 до 12 часов в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха).

Не рекомендуется нанесение следующего слоя позже 12 часов после нанесения предыдущего слоя, т.к. полиуретаны не любят наноситься на пересушенный предыдущий слой!

Не допускается окраска во время атмосферных осадков.

После завершения работ необходимо немедленно промыть инструменты органическим растворителем, например ксилолом или толуолом.

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания краски в глаза и на кожу.
4. При попадании краски в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
5. Продукция огнеопасна! Хранить и использовать вдали от источников открытого огня!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Грунтовку хранить в прочно закрытой таре в сухом и прохладном помещении, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.