

Минерал-грунт

укрепляющий грунт



ОПИСАНИЕ

Укрепляющий профессиональный грунт на акриловой основе с размером частиц 100-200 Нм. Отлично подходит для подготовки рыхлых, легко осыпающихся поверхностей перед нанесением различных покрытий.

Обладает прекрасными адгезионными свойствами, делает нанесение лакокрасочных материалов лёгким, и обеспечивает их экономичный расход. Экологически безопасен, не имеет раздражающего запаха.

Справка: Грунт изготовлен из мягкой дисперсии с хорошими плёнообразующими свойствами и обладает значительной липкостью. Имеет ярко выраженный белый, «молочный» цвет.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для предварительной обработки крупнопористых и поглощающих оснований, таких как цементные стяжки, минеральные штукатурки, кирпич, стеклообои, различные строительные листы ДВП, ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и др.

Основными задачами грунтовки являются:

- увеличение адгезии наносимых материалов;
- выравнивание впитывающей способности основания, особенно если оно не является однородным. Например, одна поверхность может состоять из ГКЛ, шпаклёвки, участков масляной краски и т. д.;
- увеличение времени возможной корректировки или обработки наносимых растворов (например, плиточный клей);
- укрепление основания;
- уменьшение впитывающей способности основания под наносимые растворы (наливной пол, штукатурка, плиточный клей и т. д.).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, обеспыленным, сухим, твёрдым и прочным. Поверхность должна быть очищена от загрязняющих и разделяющих веществ, снижающих адгезию, таких как мел, известь, пыль, масляные и жировые пятна, а также плохо смачиваемых веществ, битум и т. д. В случае поражения поверхности различными микроорганизмами произвести обработку составом «Средство против плесени и грибка» POLIMIX согласно инструкции. Если существуют сильно рыхлые или отслаивающиеся участки, их следует удалить. При необходимости произвести ремонтные работы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы проводить в сухом и тёплом помещении, с температурой основания и окружающего воздуха не ниже +5 °C и не более +35 °C. Основание всегда должно быть сухим. При наружных работах не работать под дождём, а также если дождь ожидается в ближайшие 2-3 часа.

Внимание! Запрещается работать при высоких температурах и под прямыми солнечными лучами.

Наносится грунтовка кистью, щёткой, валиком или краскопультом небольшим равномерным слоем. Средний расход на шпаклёвках или ГКЛ должен находиться в пределах 90-120 г/м². При более гигроскопичных основаниях расход должен быть больше. При нанесении избегай-

образования луж (на горизонтальных поверхностях) или обильного попадания грунта на другие поверхности. Если одного раза недостаточно, желательно повторно грунтовать мокрым по мокрому, во избежание наплывов и получения остекления поверхности.

Различают два метода ведения работ по грунтовке:

— «мокрое на мокрое». Этот метод применяют на не-впитывающих и гладких основаниях, когда на ещё мокрый грунт наносят выравнивающие растворы, наливные покрытия с целью улучшения адгезии;

— «мокрое на сухое». Это самый распространенный метод, когда покрытия наносят на полностью высохший грунт. Он используется по впитывающим и гигроскопичным основаниям.

Внимание! Если Вы планируете, что после окончания работы грунт ещё останется в заводской упаковке для дальнейшего хранения, обязательно отлейте его в малярную ванночку. Иначе грязь, пыль, бактерии вместе с малярным инструментом попадают в общее ведро, и грунт может испортиться.

Внимание! При попадании грунтовки «Ультра-грунт» на одежду, материалы или поверхности, не предназначенные для этого, сразу замойте это место водой. В противном случае его удаление может быть весьма затруднительным.

СОСТАВ

Сополимерный латекс, вода, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в плотно закрытой таре в диапазоне температур от +5 до +40 °C, в месте исключающем прямые солнечные лучи. Не замораживать! Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несёт ответственности за неправильное хранение или применение данного продукта. При использовании продукта не по назначению или при использовании в ситуациях, которые вызывают сомнения, продукт следует испытать самостоятельно на пробных местах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей. Не сливать в канализацию и водоёмы. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток	— 10-11%
Плотность	— 1,01 кг/л
Расход	— 1 л на 8-10 м ²
Время высыхания	— через 3 часа можно наносить следующий слой
Фасовка	— 5 л, 10 л