

Манка

паста с мраморным наполнителем



ОПИСАНИЕ

«Манка» — это многопрофильный материал на акриловой основе для создания различных фактурных декоративных покрытий внутри жилых и коммерческих помещений, а также снаружи на фасадах домов и их отдельных элементах.

Её основу составляет специально подобранный натуральный фракционный мрамор, что позволяет получать мастеру мелкозернистую, гладкую или фактурную поверхность с эффектом «песчаного ветра», имитирующую средиземноморский стиль. Главным отличием этого продукта от других декоративных составов является то, что при введении в «Манку» специальных фракционных гранул («Манка» Часть «Б») получается продукт, получивший общепризнанное название как «Короед». Гранулы поставляются четырёх размеров — от 0,5 до 3,5 мм. Эта технология, предложенная компанией POLIMIX, позволяет получить из одного продукта максимально возможное количество вариантов декоративной отделки.

Совет: При выборе размера гранул «Манка» Часть «Б» каждый потребитель ориентируется на собственное визуальное восприятие, но, исходя из практического опыта, имеются следующие рекомендации по выбору гранул:

— гранулы 0,5 мм при внутренних работах. Очень мелкий рисунок;

— гранулы 1-1,5 мм. Мелкий рисунок «Короеда». На фасаде часто теряется. Чаще используется при внутренних работах;

— гранулы 2 - 2,5 мм. Наиболее часто применяемый «Короед» при внутренних работах, также используется и на фасадах;

— гранулы 3-3,5 мм. Крупный рисунок «Короеда». В основном используется на фасадах.

Возможности продукта «Манка» очень разнообразны и зависят в большей степени от мастерства исполнителя. Она очень легка в нанесении. Ею очень приятно работать как опытным мастерам, так и людям, которые решили самостоятельно нанести покрытия в своём доме. В зависимости от профессионализма, навыков и вида выполняемой работы могут применяться самые разнообразные инструменты и приспособления. Главное, чтобы все инструменты были выполнены из нержавеющей стали.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Манка» — это материал на акриловой основе, предназначенный для создания разнообразных рельефных толстослойных декоративных покрытий и текстурно-художественных работ. Применяется для получения покрытий на стенах, потолках, колоннах и других поверхностях при наружных и внутренних работах, в том числе на поверхностях, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке. Материал стойкий к истиранию и трещинообразованию, что позволяет создавать большое количество многообразных фактур различной толщины.

Получаемый рисунок поверхности зависит от выбранной мастером техники нанесения. Продукт не содержит

растворителей, извести, цемента. При необходимости может разбавляться водой, имеет нейтральный запах, не выделяет вредных для здоровья веществ, легко наносится, быстро сохнет. Получаемые покрытия являются свето- и атмосферостойкими, паропроницаемыми, обладают отличной стойкостью к царапанью, устойчивы к действию кислот, щелочей. «Манка» выполнена в базовом варианте для компьютерной колеровки по всей массе в пастельные и средненасыщенные тона (База «В»).

«Манка» может являться конечным покрытием, но может и окрашиваться водными, силиконовыми или алкидными красками, патинироваться, лессироваться, покрываться восками и различными полупрозрачными составами. При нанесении в цветном исполнении как финишное покрытие основание должно быть предварительно покрыто грунт-краской «Q medium», такого же цвета. Наносится «Манка» на бетон, цементно-песчаные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки, различные шпаклёвки, старые лакокрасочные материалы, на плиты ГКЛ, ДВП, ДСП, ЦСП и другие подобные материалы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, обеспыленным, сухим, твёрдым и прочным. Поверхность должна быть очищена от загрязняющих и разделяющих веществ, снижающих адгезию, таких как мел, известь, пыль, масляные и жировые пятна, битум, и плохо смываемых веществ. Любые впитывающие основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой «Ультра-грунт» или «Минерал-грунт». В случае поражения поверхности различными микроорганизмами произвести обработку составом «Средство против плесени и грибка» POLIMIX согласно инструкции. Если существуют сильно рыхлые или отслаивающиеся участки, их следует удалить и провести ремонтные работы. В целях предотвращения скопления «Манки» по подготовленному основанию рекомендуется предварительно обработать поверхность грунт-краской «Q medium». При нанесении продукта «Манка» в цветном исполнении грунт-краска должна иметь тот же цвет. При устройстве основания из материалов, выполненных на цементном связующем (штукатурки, ремонтные или клеевые смеси), грунтование можно проводить не менее чем через 3 суток после окончания работ, при нормальных погодных условиях. При неблагоприятных погодных условиях грунтование следует проводить через 7 суток.

Справка: Любые составы на акриловой основе нельзя наносить на щелочные поверхности с уровнем pH более 10. Свежие цементные растворы содержат уровень pH около 12 единиц. Через 3 суток, при нормальных погодных условиях, уровень pH снижается до 10, через 7 дней он опускается до 8 единиц.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы по нанесению продукта «Манка» следует проводить при сухой и тёплой погоде. Основание всегда должно быть сухим. При наружных работах не работать под дождём или если в ближайшие 24 часа ожидается дождь. Температура окружающего воздуха и основания должна

быть гарантированно не менее +5 °С на ближайшие 36 часов.

Внимание! Запрещается работать при высоких температурах под прямыми солнечными лучами.

В зависимости от выбранного рисунка и вида декоративной отделки подбирается нержавеющей инструмент для нанесения. При нанесении «Манки», как правило, необходимо, чтобы края участков были «рваными» и стыковка между участками происходила, пока материал не начал подсыхать. Во избежание видимых стыков наносится от угла до угла в одну смену работ. Примерно через 12-36 часов (в зависимости от толщины нанесённого слоя), при нормальных климатических условиях, «Манка» высыхает до состояния, при котором возможна дальнейшая работа по окраске или другим декоративным работам. Перед этим продукт «Манка» рекомендуется обработать грунтовкой «Ультра-Грунт», при условии, что это не противоречит дальнейшей технологии. При нанесении продукта «Манка» с декоративными гранулами в технике «Короед» материал наносят равномерным слоем (на толщину фракции) нержавеющей стальной тёркой и удаляют излишки. Через 15-30 минут, дав ей подсохнуть, затирают пластиковой тёркой с целью придания необходимого рисунка.

Возможных вариантов нанесения пасты «Манка» большое количество, она отлично держит форму, не оплывает при нанесении через трафарет. Может наноситься как шуба. С ее помощью хорошо получается рисунок «карта мира», имитация кирпича или рваного камня. Также, при определенной технике нанесения и полирования, можно добиться эффекта бетона или полированного камня (для усиления блеска можно поверх Манки нанести валиком пасту Венеция, разбавленную водой).

Полная полимеризация происходит примерно через 24 дня. После выполнения работ помойте и очистите инструмент водой во избежание высыхания.

СОСТАВ

Сополимерный латекс, диоксид титана, фракционный мраморный наполнитель, вода, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в плотно закрытой таре в диапазоне температур от 0 до +45 °С, в месте, исключающем прямые солнечные лучи. Не замораживать! Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несёт ответственности за неправильное хранение или применение данного продукта. При использовании продукта не по назначению или при использовании в ситуациях, которые вызывают сомнение, продукт следует испытать самостоятельно на пробных местах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей. Не сливать в канализацию и водоёмы. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток	— 82-83%
Размер наполнителя	— 0,2 - 0,5 мм
Расход	— 1-4 кг на 1 м ²
Время высыхания	— 24 часа
Фасовка	— 7кг, 14 кг