

Вот структурированный и уникализированный вариант технического описания самоклеящейся армирующей ленты «ПолимерПромКраска», подходящий для технических документов, коммерческих каталогов или онлайн-карточек товара:

---

## Самоклеящаяся армирующая лента «ПолимерПромКраска»

### Краткое описание

Самоклеящаяся армирующая лента «ПолимерПромКраска» — это специализированный армирующий материал на основе **термоупрочнённого нетканого полиэфирного полотна (полиэстер)** плотностью **70 г/м<sup>2</sup>**, снабжённый самоклеящимся слоем из синтетического каучука. Клей защищён **антиадгезионной плёнкой** для удобства монтажа.

Продукт разработан для комплексного армирования в системах:

- Жидкой кровли (**Кровелин, Кровелин Про, Мастер ПВХ**),
- Гидроизоляции (**Уретан Гидро**),
- Полимерно-битумных составов (**ПолиБит**).

### Назначение и применение

Лента предназначена для **усиления и герметизации** следующих узлов:

- Примыкания к парапетам, вентиляционным коробам, дымоходам, воронкам и сливам.
- Трещины, швы, стыки, деформационные разрывы и зоны потенциальной подвижки.
- Ремонт повреждённых кровель и создание новых гидроизоляционных систем.
- Армирование различных оснований: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, металл и др.

### Преимущества материала

- **Самоклеящаяся основа** — быстрый и удобный монтаж без дополнительных клеев.
- Высокая **прочность и растяжимость** — удлинение до **45% по длине**, до **65% по ширине**.
- Идеально **прилегает к рельефным поверхностям**, полностью пропитывается жидким покрытием.

- После нанесения финишного слоя становится **устойчивой к УФ-излучению и озону**.
- **Совместима с широким спектром жидких и пастообразных гидроизоляционных материалов.**

---

## Технические характеристики

| Параметр                    | Значение                        |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Основа                      | 100% полиэстер (нетканый)       |
| Плотность                   | 70 г/м <sup>2</sup>             |
| Удлинение при разрыве (д/ш) | 45% / 65%                       |
| Прочность на растяжение     | 2,0 МПа                         |
| Адгезия к металлу           | 2,0 МПа                         |
| Клеевой слой                | Синтетический каучук            |
| Устойчивость к УФ/озону     | После финишного покрытия — 100% |

---

## Области применения

Материал применяется для армирования гидроизоляционных систем:

- Кровли всех типов (в том числе рубероидные, бетонные, деревянные, металлические и пр.).
- Сложные узлы, примыкания, ендовы, водоприёмники.
- Фасады, цоколи, межэтажные перекрытия.
- Гидротехнические объекты (бассейны, пруды, фонтаны).
- Металлоконструкции, арочные ангары, контейнеры, киоски, дома на колёсах.
- Поверхности: фанера, OSB, сэндвич-панели, профнастил и т.д.

**!** Не применять на полиэтилене, фторопласте, тефлоне и силиконовых поверхностях.

---

## Подготовка поверхности

Перед монтажом необходимо:

- Удалить пыль, масло, ржавчину, остатки герметиков и загрязнений.
- Зачистить металл до чистого слоя (использовать УШМ, металлические щётки и др.).
- При наличии дефектов (коррозия, щели, отслоения) — провести ремонт.
- Выровнять перепады между листами, зафиксировать крепежом, при необходимости — загерметизировать.

 *Металлические, ПВХ, ТПО и ЭПДМ-основания следует вымыть, высушить и обезжирить ацетоном.*

---

## Инструкция по нанесению

1. Нарезать ленту нужной длины.
2. Снять антиадгезионную плёнку (частично или полностью — в зависимости от длины).
3. Приклеить ленту без натяжения, плотно прижать к основанию. Избегать складок, пузырей и зазоров.
4. На швах и углах укладывать ленту **встык**, без нахлёста.
5. После укладки **немедленно закрыть** одним или двумя слоями жидкого покрытия.

## Рекомендации

- Использовать **при температуре не ниже +20°C**, материал должен предварительно находиться в тёплом помещении не менее суток.
  - Не оставлять на солнце без финишного покрытия.
  - Для качественного прилегания использовать прижимной валик.
- 

## Упаковка

- **Размер рулона:** ширина — 10 см, длина — 10 м
  - **Габариты:** диаметр рулона — 13 см
  - **Масса:** около 3,5 кг
- 

## Условия хранения

- Хранить в **сухом и прохладном помещении**, защищённом от УФ-излучения.
  - **Гарантийный срок хранения** — 12 месяцев.
  - **Срок службы** при правильной эксплуатации — до 15 лет.
-